

시험 성적서

	공 급 자	코오롱글로벌텍 (주)	메 이 커	
	차 종		사 용 부 위	가구용 직물 스웨이드
	샘 플 명	3LB-18-4046(SKY BLUE)	시 험 목 적	물성평가
	규 격 번 호		비 고 사 항	
	시 험 일 자		시 험 자	분석평가실

시 험 항 목	단 위	요구사항	시 험 결 과		비고사항	시험주기
			세 로	가 로		
인 장 강 도	상 태 시	kgf	45 이상	148	66	
	침수후 변화율	%	15 이하	145	65	
	내광 노화후	kgf	35 이상			
	내열 노화후	kgf	35 이상	146	64	
인 장 신 율	상 태 시	%	35~100	55	37	
	침수후 변화율	%	35~100	56	36	
정 하 중 신 율		%	8 - 30	4.0	10.0	
잔 류 줄 음 율		%	8 이하	0.0	0.0	
인 열 강 도		kgf	2.5 이상	6.1	4.8	
파 열 강 도	상 태 시	kgf/cm2	14 이상	14		
	침수후 변화율	%	10 이하			
재 봉 강 도		kgf	45 이상	57	67	
재 봉 피 로 도		mm	2 이하	1.0	0.5	
내 마 모 성		급	3 이상	3.0		
침 수 수 축 율		%	±5 이하	0.0	0.0	
세 탁 견 려 도		급	4 이상	4.0		
마 찰 착 색 성	건 포 마 찰	급	4 이상	4.5		
	한 포 마 찰			4.0		
내 굴 곡 마 찰 성		표면상태	이상없을것	이상없음	이상없음	
강 연 도		mm	90이하	61	48	
냄 새		급	1 ~ 3	3		
내 보 풀 성		급	4 이상	4 / 4 / 4		
담 가		%	15 이하	7.6		
오 염 성		급	4이상	4.0		
오 염 제 거 성	인공땀액	급	4이상	5.0		
	블랙커피	급	4이상	5.0		
	일반우유	급	4이상	5.0		
	일반콜라	급	4이상	5.0		
	포도주스	급	4이상	5.0		
케찹		급	4이상	4.0		
환경유해물질				외부의뢰	외부의뢰항목	



경상북도 구미시 공단동 320-53
 TEL : 82-54-468-8161
 FAX : 82-54-461-4554